



РЕНОВИР

РЕНОВИР Антисоль (сухая смесь)

Средство для удаления высолов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая скорость реакции
- Мягкое воздействие в сравнении с минеральными кислотами
- Не ухудшает сцепление последующих покрытий
- Нейтральный запах и отсутствие вредного воздействия на окружающую среду
- Широкий диапазон разбавления

СВОЙСТВА

РЕНОВИР Антисоль –сухой порошок, состоящий из органической кислоты и ПАВ. Хорошо растворяет известковый налет, цементное молоко, карбонизировавшиеся соли на поверхности камня. После применения РЕНОВИР Антисоль интенсивность окрашенных или цветных покрытий увеличивается. Не подходит для обработки силикатного кирпича и натурального камня карбонатных пород. Для очистки копотных загрязнений рекомендуется использовать в сочетании с РЕНОВИР ФасадКлинер.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистка кирпичной кладки (керамический кирпич), цементной штукатурки, клинкера
- Очистка бетона и тротуарного камня
- Удаление цементного молочка
- Нельзя использовать: на карбонатных породах, известковом кладочном растворе, песчанике и силикатном кирпиче

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Перед применением РЕНОВИР Антисоль поверхность рекомендуется обеспылить и очистить механически. Металлические поверхности следует изолировать. Разбавление сухого порошка следует осуществлять в пропорциях 1:1-1:10 в зависимости от результатов тестового нанесения.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Перед нанесением материала рекомендуется выбрать небольшой тестовый участок для определения эффективности воздействия и отсутствия растворения самого основания. РЕНОВИР Антисоль наносится на подготовленное сухое основание при температуре выше +5 °С при помощи распылителя или валика. Не следует применять материал в случае возможного выпадения осадков ранее 2х часов после нанесения состава. Нанесенный состав РЕНОВИР Антисоль выдерживается в течении 2-4 часов, после чего поверхность следует очистить водой от остатков отложений. В случае необходимости раствор РЕНОВИР Антисоль следует нанести повторно. Для последующей консервации природного и искусственного камня и предотвращения повторного появления высолов рекомендуется устройство противокapиллярной отсечной гидроизоляции РЕНОВИР Микросил и обработка поверхностным гидрофобизатором.

ВНИМАНИЕ

Раствор имеет кислую среду. В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их сразу промыть обильным количеством воды. Работы следует проводить в проветриваемых помещениях. Бегать от детей. Защищать металлические поверхности от попадания состава.



РЕНОВИР

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

РЕНОВИР Антисоль поставляется в пластиковых ведрах по 5 кг. Хранение - в течение 24 месяцев в заводской упаковке, в условиях, исключающих попадания влаги. Изготовитель гарантирует соответствие техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Физическое состояние	Сухой порошок
Состав	органическая кислота, ПАВ
Пропорции смешивания с водой (для порошка)	1:1-1:10
рН 15 % раствора смешенного с водой 1:5	ок 1
Расход, л/м ² , (готового раствора за одно нанесение)	0,10-0,20

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.