



РЕНОВИР

РЕНОВИР СульфатБлок

Преобразователь растворимых солей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Препятствует повторному образованию высолов
- Взаимодействует с большинством растворимых солей: сульфаты, нитраты, хлориды
- Не содержит пленкообразователей, не блокирует миграцию паров воды
- Экологически безвреден

СВОЙСТВА

РЕНОВИР СульфатБлок - это водный раствор комплексообразователя, который в сочетании с отсечной противокapиллярной гидроизоляцией РЕНОВИР Микросил и очистителем поверхностей РЕНОВИР Антисоль и ФасадКлинер используется при санации зданий. При обработке пористых минеральных оснований состав проникает в основу, взаимодействует с солями и преобразует их в малорастворимые соединения, тем самым препятствуя их дальнейшей миграции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистка кирпичной кладки, штукатурки, клинкера, при реставрации и новом строительстве
- Связывание растворимых солей и удаления высолов
- Очистка минеральных оснований от продуктов кристаллизации противоморозных добавок и противогололедных реагентов
- Использование состава для удаления солей с известняка требует соблюдения особых условий и проведения дополнительных испытаний

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Перед применением РЕНОВИР СульфатБлок поверхность рекомендуется предварительно обеспылить и очистить от солей механически. Остатки растворимых солей на цементные и гранитные основания очищаются с помощью РЕНОВИР Антисоль, на известковых основаниях с помощью РЕНОВИР ФасадКлинер. Очистку поверхности и последующую обработку следует осуществлять минимум на 1 м выше существующих высолов. Окончательную очистку поверхности следует осуществить с помощью воды. При санации цокольных этажей предварительно следует выполнить отсечную гидроизоляцию конструкции. Раствор для обработки поверхности следует приготовить путем смешивания РЕНОВИР СульфатБлок и воды в соотношении 1:1. В случае сильной солевой нагрузки комплексообразователь используется без разбавления.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Перед нанесением материала рекомендуется выбрать небольшой тестовый участок для определения эффективности воздействия. Приготовленный ранее раствор наносится на очищенное влажное основание при температуре выше 0 °С при помощи широкой кисти в два слоя с интервалом 1-3 часа. Ориентировочный расход, в зависимости от пористости составляет 0,1-0,8 л/м² поверхности. Возможно применение материала методом инъектирования. Не следует применять материал в дождливую погоду и в случае возможного выпадения осадков.

ВНИМАНИЕ

Раствор имеет слабокислую среду. В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством воды. Работы следует проводить в проветриваемых помещениях. Беречь от детей.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

РЕНОВИР СульфатБлок поставляется в пластиковой таре 1 и 10 л. Хранение - в течение 24 месяцев в заводской упаковке в условиях, исключающих попадания влаги. Изготовитель гарантирует



РЕНОВИР

соответствие техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Физическое состояние	Прозрачная жидкость
Плотность, г/дм ³	ок 1,2
Состав	Комплексообразователь, вода
Пропорции смешивания	От 1:1 до концентрата
рН 50 % раствора	ок 1,6
Расход, л/м ² , (готового раствора за одно нанесение)	0,10-0,80

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.