



РЕНОВИР

РЕНОВИР Грунт (концентрат)

Упрочняющий грунт для минеральных оснований и добавка к растворам на акрилатной основе

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Глубоко проникает и связывает слабые пылящие и мелящие фрагменты
- Устойчивость к воде и щелочам
- УФ-стойкость
- При добавлении в растворы повышает прочность сцепления и трещиностойкость растворов

СВОЙСТВА

РЕНОВИР Грунт – концентрированная акриловая дисперсия. За счет мельчайшего размера частиц способен глубоко проникать в пористые основания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Упрочнение рыхлых минеральных оснований: штукатурки, стяжки, минерального камня и т.д.
- Повышение прочностных показателей
- Для увеличения прочности сцепления последующих покрытий
- Добавка в растворы для повышения прочности сцепления, трещиностойкости покрытия.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание необходимо очистить от веществ, снижающих адгезию. Масла, жир, битум, краска должны быть удалены. Разрушенные, отслаивающиеся элементы бетона и цементное молочко следует удалить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для приготовления рабочего раствора следует разбавить грунтовку водой в соотношении 1:5-1:15 в зависимости от впитывающей способности основания. Наибольшее разбавление (1:15) следует использовать для обеспыливания минеральных оснований перед нанесением шпаклевочных, штукатурных составов. Для обработки оснований перед нанесением обмазочной гидроизоляции Реновир Грунт разбавляется 1:10. Перед устройством стяжек, ровнителей рекомендуется пропорция разбавления 1:5. При добавлении в растворы вводить вместе с водой, замещая часть ее объема. Возможно увеличение вязкости готовой растворной смеси и сроков твердения. Для разбавления использовать воду из питьевого водоснабжения.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +10 °С до +35 °С. Приготовленный раствор наносится кистью или валиком, либо с помощью распылителя. Нанесение может производиться как в один, так и в несколько слоёв.

ВНИМАНИЕ

В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании грунтовки на открытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством воды.

ХРАНИЕ И УПАКОВКА

РЕНОВИР Грунт поставляется в канистрах 1,10 л. Хранение смеси - в течение 12 месяцев в заводской упаковке в условиях, исключающих замораживание продукта. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Молочно-белая жидкость
Сухой остаток, %	ок 50
Плотность, г/см ³	1,05
рН	ок 8
Расход готового материала, кг/м ²	0,05-0,15
Минимальная температура пленкообразования, град С	5
Температура стеклования, град С	5

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.