



РЕНОВИР

РЕНОВИР ЦеmСтоун 0,1

Цементно-известковая шпатлевочная смесь для внутренних и наружных работ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая технологичность
- Хорошая морозостойкость
- Экономичность

СВОЙСТВА

РЕНОВИР ЦеmСтоун 0,1 – сухая смесь на основе портланд цемента, гидратной извести и модифицирующих добавок. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания покрытие РЕНОВИР ЦеmСтоун 0,1 обладает хорошей паропроницаемостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Отделка минеральных оснований внутри и снаружи помещений
- Используется в качестве финишной шпатлевки
- Фасады зданий, выполненные из кирпича, газо-, пенобетона

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих сцеплению: пыль, грязь, масла, жир, битум, краска и т.д. Разрушенные, отслаивающиеся элементы старой штукатурки следует удалить. Перед нанесением растворной смеси основание необходимо насытить водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании (до подвижности Пк2): на 1 кг сухой смеси требуется 0,26-0,32 л воды. Сухую смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность перемешивания – 3-4 минуты. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. Время использования готовой растворной смеси – около 45 минут (сквозняки и высокая температура сокращают это время).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Нанесение может производиться как в один, так и в несколько слоёв. Рекомендуемая толщина нанесения варьируется 0-3 мм. При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5 °С до +35 °С. При пониженных температурах, скорость набора прочности происходит медленнее. Избегайте попадания смеси в глаза и контакта с кожей.

ВНИМАНИЕ

Продукт имеет сильнощелочную среду. В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством воды. При производстве работ следует руководствоваться СП 71.13330.2017.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Сухая смесь РЕНОВИР ЦемСтоун 0,1 поставляется в многослойных мешках по 20 кг (960 кг на паллете). Хранение смеси следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упаковке - 12 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям стандарта организации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав вяжущего	портландцемент-гидратная известь
Цвет покрытия	белый
Расход смеси, кг/м ² /мм	ок 1,4
Максимальная фракция заполнителя, мм	0,1
Расход воды для затворения: на 1 кг сухой смеси, л/кг	0,26-0,32
Подвижность	Пк2-Пк3
Плотность растворной смеси, кг/дм ³	ок 1,6
Толщина нанесения, мм	1-7
Паропроницаемость, не менее, м ² • ч • Па/мг	0,10
Время использования смеси готовой к применению (при +20 °С), минут	45
Прочность при сжатии, МПа, не менее 28 суток	5,0
Условия применения материала (температура воздуха и основания), °С	≥ 5

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.