



РЕНОВИР

РЕНОВИР ДрайПластФиниш

Финишная шпатлевка на полимерном вяжущем для интерьеров

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая гладкость поверхности
- Создает благоприятный климат внутри помещений
- Высокая паропроницаемость
- Может наноситься машинным способом

СВОЙСТВА

При смешивании с водой РЕНОВИР ДрайПластФиниш образует высокопластичную связанную смесь. После затвердевания раствор обладает хорошей прочностью сцепления с минеральными основаниями и устойчивостью к воздействию солей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Выравнивание нижележащего штукатурного слоя внутри помещений
- В системе влагорегулирующей штукатурки РЕНОВИР ДрайПласт
- Подготовка под окраску красками с высокой паропроницаемостью

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих сцеплению с основанием: пыль, грязь, масла, жир, битум, краска, ржавчина. Разрушенные, отслаивающиеся элементы старой штукатурки удалить механически или водо- или пескоструйной установкой. Перед нанесением растворной смеси, поверхность должна быть матово-влажной.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,26-0,30 л воды (5,2-6,0 л на 20 кг). Сухую смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании до получения однородной консистенции. Перемешивание производят с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин. После перемешивания необходимо дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При машинном нанесении расход воды подбирается опытным путем, так чтобы при нанесении на вертикальные поверхности растворная смесь сохраняла бы свою устойчивость. Время использования готовой растворной смеси – не более 2 часов (повышение температуры может сокращать это время).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Приготовленная растворная смесь наносится ручным способом или при помощи шнековых или поршневых растворонасосов, например, PTF G4, Graco TMax. Нанесение может производиться как в один, так и в несколько слоёв от 0 до 5 мм. Избегайте попадания смеси в глаза и контакта с кожей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть выше +5 °С. Температура растворной смеси в процессе проведения работ должна быть от +10 °С до +30 °С. При пониженных температурах динамика набора прочности снижается. Для обеспечения оптимального режима регулирования влаги, в случае последующего нанесения окрасочных и шпаклёвочных материалов необходимо выбирать их таким образом, чтобы они не блокировали миграцию влаги.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

После начала схватывания растворной смеси не добавлять воду в замес. Не добавлять в растворную смесь другие вяжущие и наполнители.

ХРАНИЕНИЕ И УПАКОВКА

Сухая смесь РЕНОВИР ДрайПластФиниш поставляется в многослойных мешках по 20 кг. Хранение смеси следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упаковке - 12 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход смеси, кг/м ² /мм	1,1
Цвет	Белый (возможна колеровка)
Вяжущее	полимер
Влажность смеси, не более %	0,1
Максимальная крупность заполнителя, мм	0,1
Расход воды для затворения: - на 1 кг сухой смеси, л/кг - на мешок 20 кг, л	0,26-0,30 5,2-5,8
Время использования смеси готовой к применению, минут	120
Паропроницаемость, не менее, м ² • ч • Па/мг	0,11
Температура в процессе эксплуатации, °С	от -50 до +60
Сертифицировано	СТО-001-56154429-2013

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.