



РЕНОВИР

РЕНОВИР Гидрофобизатор С

Готовый к применению силиконовый гидрофобизатор
для защиты минеральных оснований от воздействия влаги и загрязнений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Кирпичная кладка, штукатурки, гранит, мрамор и т.д.
- Бетон, подверженный воздействию противогололедных реагентов и попеременным циклам замораживания и оттаивания
- Пено-, газобетон
- Рекомендуется к использованию снаружи помещений
- Снижение образования высолов

СВОЙСТВА

РЕНОВИР Гидрофобизатор С – раствор силан-силоксанов в органическом растворителе для гидрофобной и олеофобной защиты минеральных оснований и конструкций. Для отсечной гидроизоляции рекомендуется использовать РЕНОВИР Микросил.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готов к применению
- Сильный эффект лотоса
- Снижает высолообразование
- Обработанные поверхности легко очищаются от грязи и менее подвержены образованию плесени и грибов
- Повышает морозостойкость зоны цоколя

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Очистить поверхность от веществ, снижающих впитывающую способность: масла, жир, пыль и т.д. должны быть удалены. Слабые фрагменты покрытий также необходимо предварительно удалить и отремонтировать. Оптимальный температурный режим при производстве работ +5 - +35 °С. Основание перед нанесением должно быть видимо сухим (менее 8%). Под приклеенной непроницаемой полиэтиленовой пленой в течение часа не должно образовываться конденсата. Перед началом работ необходимо осуществить пробное нанесение состава и определить его расход.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

РЕНОВИР Гидрофобизатор С готов к применению. Предварительно рекомендуется провести тестирование. Нанесение следует осуществлять путем распыления низким давлением, кистью или валиком в два слоя, мокрым по мокрому. В зависимости от впитывающей способности основания расход готового продукта варьируется от 50 до 1000 гр/м² поверхности.

ВНИМАНИЕ

Раствор РЕНОВИР Гидрофобизатор С пожаро-, взрывоопасен. В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях либо на улице. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством воды и обратиться за помощью к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

РЕНОВИР Гидрофобизатор С поставляется в пластиковых канистрах по 10 литров. Хранение следует осуществлять в заводской упаковке, предотвращая замораживание, в течение 24 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

**РЕНОВИР****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Внешний вид	прозрачная жидкость
Основа	силан, силоксан
Вязкость, мПа*с	2-4
Расход, кг/м ² (варьируется от пористости и толщины обрабатываемой поверхности): Штукатурки, кирпич Бетон Натуральный камень	0,05-1,0 0,25-0,50 0,05-3,00
Плотность, кг/л	ок 0,8
Высыхание, час	1-4
Условия применения, °С (температура воздуха и основания)	+5-35

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.