



РЕНОВИР

РЕНОВИР ГидроГель А3

Ускоритель полимеризации акрилатного геля

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение кинетики полимеризации акрилатного геля, в том числе при пониженных температурах производства работ
- Сокращение сроков реакции до 10 секунд

СВОЙСТВА РЕНОВИР ГидроГель А3 – это дополнительный ускоритель реакции полимеризации для акрилатного геля РЕНОВИР. Входящие в состав соединения, позволяют ускорять скорость производства работ, в том числе при высоком водопритоке. Скорость реакции регулируется соответствующей дозировкой 0-2 кг/комплект А1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Используется при пониженных температурах в качестве дополнительного ускорителя реакции
- Для повышения кинетики полимеризации
- В качестве пассивирующей добавки коррозии стальной арматуры при инъектировании в тело бетона

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

РЕНОВИР ГидроГель А3– добавляется в систему компонентов А1 и А2 и далее смешивается с приготовленным раствором компонентов В1 и В2 (и/или воды). Дозировка варьируется 0-2 кг/комплект А1.

ВНИМАНИЕ

При производстве работ следует использовать средства индивидуальной защиты.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

РЕНОВИР ГидроГель А3 поставляется в пластиковых бутылках по 1 л. Хранение – в течение 12 месяцев в заводской упаковке, в условиях, исключающих попадание влаги, УФ лучей и замораживания. Продукт не рекомендуется подвергать замораживанию, однако он не теряет своих свойств и может быть разморожен при температуре до 60 град С. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность системы, кг/дм ³	ок 1
Вязкость мПа*с	10-30
Водородный показатель	ок 7
Дозировка, кг/комплект А1	0-2,0
Скорость полимеризации, сек	10-20
Температура применения, °С	от 0 до 40

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.