



РЕНОВИР

РЕНОВИР ЛимСтоун

Известково-гипсовая штукатурная смесь для
кирпичных и каменных конструкций

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая пластичность и адгезия к кирпичу и натуральному камню
- Финишное выравнивание за один слой
- Высокая паропроницаемость
- Белый цвет затвердевшего покрытия
- Низкий расход

СВОЙСТВА

РЕНОВИР ЛимСтоун – сухая смесь на основе гидратной извести, гипса, фракционных наполнителей и модифицирующих добавок. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания покрытие РЕНОВИР ЛимСтоун обладает высокой паропроницаемостью. Высокая паропроницаемость состава регулирует микроклимат в помещениях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- В качестве набрызга и основного слоя при восстановлении штукатурного слоя каменных и кирпичных кладок
- Может использоваться на деревянных основаниях
- Рекомендована для исторических зданий
- Внутри помещений

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих сцеплению с основанием: пыль, грязь, масла, жир, битум, краска, ржавчина. Разрушенные, отслаивающиеся элементы старой штукатурки удалить механически или водо- или пескоструйной установкой. Перед нанесением растворной смеси, поверхность должна быть матово-влажной.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,30 л воды (6,0 л на 20 кг). Сухую смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность перемешивания – 3-4 минуты. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. Время использования готовой растворной смеси – не более 45 минут (сквозняка и высокая температура сокращают это время).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Приготовленная растворная смесь наносится ручным или машинным способом. Нанесение может производиться как в один, так и в несколько слоёв. При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5 °С до +35 °С. При температуре от +5 °С до +10 °С, скорость набора прочности происходит медленнее. Избегайте попадания смеси в глаза и контакта с кожей.



РЕНОВИР

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Сухая смесь РЕНОВИР ЛимСтоун поставляется в многослойных мешках по 20 кг. Хранение смеси следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упаковке - 12 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход смеси, кг/м ² /мм	ок 1,2
Максимальная фракция заполнителя, мм	0,63
Расход воды для затворения: на 1 кг сухой смеси, л/кг на мешок 20 кг, л	0,3 6,0
Толщина нанесения, мм минимальная максимальная в один слой	3 20
Время использования смеси готовой к применению (при +20 °С), минут	45
Прочность при сжатии, МПа, не менее 28 сут	2
Условия применения материала (температура воздуха и основания), °С	≥ 5
Сертифицировано	СТО 001-43848373-2020

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.