



РЕНОВИР

РЕНОВИР СанерСтоун

Санирующая штукатурка для удаления солей с кирпичных и каменных кладок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая пористость (более 40 %)
- Обладает низкой капиллярной проводимостью и повышенной паропроницаемостью
- Возможность использования механизированных способов нанесения
- Высокая долговечность и морозостойкость

СВОЙСТВА

РЕНОВИР СанерСтоун – сухая смесь с гидрофобизованными порами и повышенной паропроницаемостью при сокращенной одновременно капиллярной проводимости. Процессы кристаллизации мигрирующих солей происходят внутри структуры штукатурной системы. Агрессивные соли воспринимаются поровым объемом штукатурки без негативного влияния на ее структуру, при этом зоны испарения перемещаются из кладки в штукатурку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обессоливание минеральных оснований внутри и снаружи помещений
- Восстановление поврежденных солями стен и кладок, в том числе исторических зданий

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед началом работ следует провести мероприятия по устройству горизонтальной отсечной гидроизоляции. Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих сцеплению: пыль, грязь, масла, жир, битум, краска и т.д. Гипсовые основания не подходят для нанесения штукатурки. Разрушенные, отслаивающиеся элементы старой штукатурки следует удалить. Перед нанесением растворной смеси основание необходимо насытить водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании (до подвижности Пк2): на 1 кг сухой смеси требуется 0,26-0,28 л воды. Сухую смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании миксером, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Ручное приготовление и использование смесителей гравитационного типа недопустимо. Продолжительность перемешивания – 3-4 минуты. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. Время использования готовой растворной смеси – около 45 минут (сквозняки и высокая температура сокращают это время).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Нанесение может производиться как в один, так и в несколько слоёв. Для обессоливания кирпичной кладки толщина слоя должна составлять не менее 20 мм. Основания с большими перепадами толщины слоя нанесения обрабатываются несколько раз. Для заглаживания неровностей свеженанесенный слой через 2-3 часа после нанесения следует обработать смоченной в воде жесткой губкой. Как правило, после выравнивания поверхности, не требуется нанесения шпатлевочных составов. Последующие покрытия должны обладать достаточной паропроницаемостью. При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5 °С до +35 °С. При пониженных температурах, скорость набора прочности происходит медленнее. Избегайте попадания смеси в глаза и контакта с кожей.



РЕНОВИР

ВНИМАНИЕ

Продукт имеет сильнощелочную среду. В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством воды.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Сухая смесь РЕНОВИР СанерСтоун поставляется в многослойных мешках по 20 кг. Хранение смеси следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упаковке - 12 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям стандарта организации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав вяжущего	Портландцемент-известь гидратная
Цвет покрытия	белый
Расход сухой смеси, кг/м ² /мм	ок 0,9
Максимальная фракция заполнителя, мм	0,63
Расход воды для затворения: на 1 кг сухой смеси, л/кг	0,26-0,28
Подвижность	Пк2
Плотность растворной смеси, кг/дм ³	Ок 1,3
Толщина нанесения, мм	20-30
Паропроницаемость, не менее, м ² • ч • Па/мг	0,12
Время использования смеси готовой к применению (при +20 °С), минут	45
Воздухововлечение, не менее, %	20
Общая пористость, не менее, %	40
Прочность при сжатии, МПа, 28 суток	3-5
Коэффициент водопоглощения, не более, кг/м ² •ч ^{0,5}	0,2
Условия применения материала (температура воздуха и основания), °С	≥ 5

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.



РЕНОВИР