



РЕНОВИР

РЕНОВИР УФ-Лак

Двухкомпонентный лак для защиты полимерных покрытий от УФ излучения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая полимеризация
- Защищаемое колерованное покрытие не меняет цвет
- Хорошая прочность сцепления и эластичность
- Высокая долговечность при механическом воздействии
- Возможно использование в качестве самостоятельного покрытия

СВОЙСТВА

РЕНОВИР УФ-Лак – 2х-компонентное покрытие на основе алифатических полиуретанов. Состав отверждается при смешивании компонентов А и В. Износостойкость и химстойкость покрытий увеличивается.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Дополнительное упрочнение поверхности бетона
- Повышение стойкости к истиранию, уменьшение проницаемости поверхности бетона, повышение стойкости к слабым кислотам, маслам и нефтепродуктам, защита от ультрафиолетового излучения, придание поверхности однородности внешнего вида за счёт возможности колеровки.
- Для защиты полимерных покрытий от воздействия УФ лучей
- Кровли, открытые участки, полимерные полы на полиуретановой и эпоксидной основах

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание необходимо очистить от веществ, снижающих адгезию. Масла, жир, битум, пыль должны быть удалены. Влажность основания должна быть не выше 4 %. На более влажном основании необходимо провести предварительные тесты.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РЕНОВИР УФ-Лак – состоит из 2х компонентов. Перед нанесением смешайте два компонента с помощью миксера. Смешивание с водой и другими полимерами – недопустимо.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

При проведении работ и в течение последующих 2-3 часов, температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5 °С до +35 °С. Полимерное покрытие **РЕНОВИР УФ-Лак** наносится ручным или машинным способом с помощью велюрового валика или специальных распылителей. В зависимости от поставленных задач полимерное покрытие следует наносить в один или несколько слоев. Общая толщина защитного покрытия должна составлять от 0,2-0,5 мм. Последующие слои следует наносить, не ранее чем через 2 часа после предыдущих. Расход материала зависит от способа нанесения. После окончания работ тара с неизрасходованным материалом должна быть герметично закрыта.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

В процессе полимеризации состава следует избегать попадания атмосферных осадков на обработанную поверхность. В зависимости от влажности основания и окружающей среды полная полимеризация покрытия происходит в течение 2-3 часов.

ВНИМАНИЕ

Продукт содержит растворитель и ГДИ-отвердители. В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на открытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством воды и обратиться за консультацией к врачу.

**РЕНОВИР**

Утилизация тары и остатков продукта согласно местному законодательству.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Полимерное покрытие **РЕНОВИР УФ-Лак** поставляется в металлических ведрах по 12,5 и 1,81 кг. Хранение – в течение 6 месяцев в заводской упаковке, в условиях, исключающих попадание влаги. По согласованию с потребителем возможна поставка в иной таре. Продукт не подвергать замораживанию. Изготовитель гарантирует соответствие техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физическое состояние	Консистенция мастики
Температура в процессе эксплуатации, град С	минус 50 – плюс 90
Динамическая вязкость, мПа*с	ок 3000
Соотношение, кг:	
Комп А	12,5
Комп В	1,81
Плотность, кг/дм ³	1,2
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	0,5
Твердость по Шору (Shore A), не менее 7 суток	50
Содержание нелетучих веществ	95±1 %
Время высыхания, не более час	4
Цвет покрытия	колеруемый
Расход, г/м ²	200-500
Температура в процессе эксплуатации, °С	от -50 до +120
Токсичность, ГОСТ 12.1.005-88	3 класс

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.