

РЕНОВИР Штуцер

Пластиковый пакер с наружным клапаном для инъецирования минеральных и полимерных составов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная производительность
- Надежное крепление в конструкции даже в рыхлых и слабых основаниях
- Большой внутренний диаметр позволяет прокачивать растворные смеси фракцией заполнителя до 6,2 мм

СВОЙСТВА

РЕНОВИР Штуцер – изготовлен из высокопрочного полиамида, укомплектован высокоэластичным полиуретановым обратным клапаном, препятствующим вытеканию высокоподвижных составов, максимальное допускаемое инъекционное давление 30 бар, надежное крепление в шпуре за счет семи ребер-зацепов разного диаметра, формирующих конус и создающих эффект расклинивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для инъецирования сухих, влажных, напорных и безнапорных водонесущих конструкций из кирпича и бетона
- Инъецирование трещин, заполнение внутренних пустот. Усиление конструкций

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Открытие обратного клапана происходит при минимальном давлении 1 Бар. Для заполнения пустот и полостей, перед началом работ в конструкции необходимо просверлить шпуры диаметром 16-18 мм. Расстояние между шпурами и глубина сверления зависит от типа существующих дефектов и толщины конструкции. После бурения очистить шпуры сжатым воздухом или при помощи пылесоса. Пакеры забиваются в подготовленные шпуры молотком, через металлическую трубку-проставку во избежание повреждения места соединения пакера с насосом. После завершения инъецирования, пакеры срезаются в один уровень с поверхностью конструкции.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

РЕНОВИР Штуцер не имеет ограничений по срокам хранения при соблюдении условий хранения и целостности заводской упаковки. РЕНОВИР Пакер поставляется в п/э мешках по 500 шт., упакованных в коробку.

Материал	Полиамид
Размеры (диаметр x длина) мм.	(26,78 x 115,88)
Внутренний диаметр входного отверстия (мм).	ок. 11,75
Уплотнение	7 кратное, расклинивающее
Максимально допускаемое инъекционное давление (Бар)	30
Производительность л/мин	ок. 20